



Technisches Datenblatt

PTFE® K-Kohle 25%

Physikalische Eigenschaften

	Norm	Einheit	Wert
Kerbschlagzähigkeit (IZOD)	ASTM D256	J/m ²	83
Dynamischer Gleitreibungskoeffizient (1) *		–	0,13
Verschleißfaktor K *		cm ³ · min / kg · m · h · 10 ⁻⁵	14,0
Elektrische Durchschlagfestigkeit (Kurzzeitversuch auf 0,5 mm Stärke)	ASTM D3294	kV/mm	–
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient (25 - 95°C) //	ASTM D696	1/°C · 10 ⁻⁵	10,7
⊥			8,4
PV-Grenzwerte * 3 m/min 30 m/min 300 m/min		N/mm · m/min	30 43 64
PV-Wert für Verschleiß von 0,13 mm nach 1.000 Std. (Trockenlauf) *		N/mm · m/min	8,5
Wärmeleitfähigkeit //	DIN 52612	W/m · °K	0,58
⊥			0,70
Dielektrizitätskonstante (10 ⁴ Hz)	ASTM D150	–	–
Verlustfaktor (10 ⁴ Hz)	ASTM D150	–	–
Spezifisches Gewicht	ASTM D1457 DIN 53479	g/cm ³	2,06 - 2,11
Härte Shore D	ASTM D2240	–	60 - 68
Härte Kugeldruck H 132/60	DIN 53456	N/mm ²	35 - 41
Oberflächenwiderstand	DIN 53482	Ω	10 ³
Spezifischer Widerstand	DIN 53482	Ω · cm	10 ³
Zugfestigkeit formgepresste Produkte	ASTM D1457 DIN 53455	N/mm ²	12 - 19
Extrudierte Produkte		N/mm ²	10 - 15
Bruchdehnung formgepresste Produkte	ASTM D1457 DIN 53455	%	130 - 230
Extrudierte Produkte		%	90 - 140
Druckfestigkeit bei 1% Verformung //		N/mm ²	11,0
⊥		N/mm ²	8,2
Verformung nach 24 Std. bei RT und einer Druckbelastung von 13,7 N/mm ² //	ASTM D621	%	6,0
⊥		%	6,3
Bleibende Verformung (siehe oben) //	ASTM D621	%	2,5
⊥		%	2,9
Verformung nach 24 Std. bei RT und einer Druckbelastung von 4,1 N/mm ² //	ASTM D621	%	10,2
⊥		%	10,6
Bleibende Verformung (siehe oben) //	ASTM D621	%	5,2
⊥		%	5,6

Alle in der Auflistung aufgeführten Werte sind Durchschnittswerte und gelten nur als Hinweis für die Wahl des geeigneten Materials. Besondere Umstände können Bedingungen schaffen, die außerhalb der hier angegebenen Bereiche liegen.

// Parallel zur Pressrichtung des Rohlings

⊥ Senkrecht zur Pressrichtung des Rohlings

(1) Prüfungsbedingungen: Stahlkugel mit ø 12,7 mm | Planscheibe mit P = 1 kp | V = 0,62 m/min

(2) „Standardqualität“

(3) „elektrische Spezialqualität“

Die vorstehenden Informationen erfolgen nach neuestem Kenntnisstand, gelten aber nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung aus unserem Haus befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung dieser Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung dieser Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden.

Änderungen vorbehalten!